TITAN PISCINES

Semi brillant

Code Produit: 022

Description

Peinture au caoutchouc chloré pour la décoration, protection et entretien de piscines en ciment, béton ou fibre de polyester, dûment enduits. Très résistante à l eau, alcalis, graisses et acides.

Données Techniques

Type de Produit	Caoutchouc chloré
Finition	Semi brillante
Couleur (UNE 48073)	Blanc et bleu
Densité UNE EN ISO 2811)	Blanc: 1,15 - 1,20 Kg/l, Bleu: 1,12 - 1,19 Kg/l.
Rendement	9 - 11,5 m2/l
Séchage à 23ºC 60 % HR (UNE 48301)	30 - 60 minutes
Recouvrable à 23ºC 60% HR (UNE 48283)	18 - 24 heures
Méthodes d'Application	Brosse et rouleau
Diluant	Diluant TITAN Piscines
Nettoyage des Outils	Diluant TITAN Piscines
Température d'Application, HR<80%	+10ºC - +30ºC
Point d'éclair, Seta Flash coupelle fermée (UNE EN ISO 3679)	45 ºC
Volume Solides (UNE 48090)	25 - 26 %
Conditionnement	4 l et 750 ml

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur ou selon le type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement, etc.

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le produit dans le pot. Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et consistantes. Le ciment doit être bien pris.
Après avoir peint la piscine, atteindre 7 ou 8 jours pour la remplir.
Les piscines peintes avec des peintures à l eau ne doivent pas être repeintes avec des peintures au caoutchouc chloré ou à base de solvants énergiques.
Préparer au préalable les surfaces métalliques, soit submergées ou non.
La construction de la piscine, sa localisation et la qualité du béton conditionnent le résultat de la peinture.
La formation des algues dépend du correct nettoyage de la piscine.
L application de couches épaisses de TITAN Piscines peut causer de la rétention du dissolvant. Cela peut entraîner des taches blanchâtres sur la surface, spécialement quand on peint sur des peintures anciennes.
TITAN Piscines a une fonction décorative. Pour éviter des ampoules et des détachements, l humidité doit pouvoir passer à

travers du film de peinture. Par conséquent, 2 couches de TITAN Piscines pour des piscines neuves et 1 couche pour l entretien des piscines peintes suffira d habitude.

SURFACES NON PRÉPARÉES:

Piscines neuves en béton: Laisser passer 2 mois au minimum, quand elle vient d être construite avant de la peindre. Appliquer sur la surface un mélange avec 1 partie d acide chlorhydrique et 3 - 4 parties d eau. Puis, lessiver au jet d eau douce. Laisser sécher 48 heures au minimum. Appliquer une première couche diluée avec 10% de Diluant TITAN PISCINES. Une fois sèche, appliquer une ou deux couchees sans diluer de TITAN Piscines.
Piscines anciennes non peintes: Lessiver avec un mélange d 1 Kg. de phosphate trisoudique avec 10 litres d eau ou avec une solution aqueuse de 5% de détergent en poudre. Éliminer les moisissures et graisses avec une brosse de spart; rincer abondantment au jet d eau et procéder comme pour les piscines neuves.
Piscines en fibre de polyester: Poncer et dégraisser. Appliquer 1 couche de Primaire Anticorrosion Époxy TITAN YATE. Après 24 heures, terminer par 2 couches de TITAN Piscines.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN MAUVAIS ÉTAT:

Enlever les couches anciennes de peinture en mauvais état. S il y a beaucoup de surface endommagée, grenailler la surface pour enlever la peinture. De suite, laver avec du phosphate trisodique ou une solution aqueuse de 5% de détergent en poudre. Rincer à l eau propre et procéder comme pour des piscines neuves. S il n est pas possible d éliminer les couches anciennes avec des procédés mécaniques ou de la grenaille, appliquer une couche générale de Primaire Anticorrosion TITAN YATE pour sceller la surface et homogénéiser l'absorption. Après 24 heures, appliquer 1 couche de TITAN Piscines

Sécurité

Lire toujours l'étiquette sur l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Date d'édition: 2013-03
Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.

INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 | Rua Fonte Cova
08820 El Prat de Llobregat | 4476-909 Castelo da Maia, Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com